FICHA TÉCNICA

PR QUÍMICA

Edição Nº. 7 - Em vigor desde 30/04/2020

ACRIFLEX - PRQ

Membrana elástica impermeabilizante para exterior

Composição:

ACRIFLEX - PRQ é um revestimento impermeabilizante, de elasticidade permanente e grande durabilidade, composto à base de copolímeros acrílicos, sem produtos betuminosos, conservantes e estabilizantes.

Características:

Aspeto: Pastoso
Brilho: Acetinado
Densidade: 1,250 Kg/dm^3 ± 50 gramas
Teor em sólidos: 50 - 55 %
Rendimento: 0,75 a 1,00 Kg/m^2.
Resistência à tração: 3,5 Kg/cm^2 ± (Ao fim de 15 dias)
Cores: Branco e cinza. Outras cores quantidades superiores a 250 Kgs.

Propriedades:

ACRIFLEX - PRQ é um revestimento aquoso, impermeável à água, e com boa permeabilidade ao vapor de água, permitindo, quando seco, a respiração das paredes. **ACRIFLEX - PRQ** aplicado em camadas espessas, oferece excelente proteção decorativa, de brilho acetinado, alta flexibilidade, acompanhando as pequenas fissuras resultantes do envelhecimento das superfícies. Tem elevada tixotropia possibilitando pinturas espessas, estáveis mesmo em superfícies verticais.

Campo de Aplicação:

ACRIFLEX - PRQ é aconselhado para impermeabilização ou reparação de coberturas, empenas ou fachadas com acabamento de cimento, betonilha, mosaico cerâmico, fibrocimento, etc. Pode ainda ser utilizado em todos os tipos de paredes exteriores, proporcionando boa impermeabilização à água vinda do exterior e boa permeabilidade ao vapor de água, quando seca.

Modo de Emprego:

ACRIFLEX - PRQ aplica-se em duas demãos com trincha ou com rolo. Pode diluir-se com água. Na primeira demão pode utilizar-se uma diluição de aproximadamente 10% de água. Na segunda demão convém aplicar puro. A secagem de **ACRIFLEX - PRQ** é de aproximadamente 6 horas, recomendando-se, no entanto, um período mínimo de 24 horas entre a 1ª. e a 2ª. demãos. Para que se obtenham melhores resultados, deve o **ACRIFLEX - PRQ** ser aplicado uniformemente de modo que a camada fique bastante espessa. Cada demão deve ser aplicada em sentido diferente, para nestas condições, o filme da tinta, acompanhar sem roturas as pequenas fissuras. Se desejar um acabamento decorativo picado, deve utilizar um rolo adequado.

Deve ter-se em atenção que nunca deve aplicar o ACRIFLEX - PRQ em tempo de chuva ou grande neblina, e as superfícies a tratar devem estar isentas de areias soltas, poeiras ou gorduras, para facilitar a aderência do produto.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela PRQuímica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.

RM - REPRESENTAÇÕES
Tel. 910 598 880 / 919 243 835
Site: www.prquimica.pt
email: geral@prquimica.pt

Produto fabricado por Empresa cujo sistema da qualidade está Certificado pela APCER com o nº. 01/CEP.1381