

BETILIG - PRQ

Promotor de adesão de argamassas

Composição:

BETILIG - PRQ é uma dispersão aquosa, para adicionar às argamassas de cimento, composta de resinas estireno acrílicas emulsionadas, conservantes, antiespumantes e coalescentes.

Características:

Aspeto: Líquido
Cor: Branco
Aroma: Inodoro
Conteúdo de sólidos: > 25,0
pH: 6,0 – 8,0
Índice de Refração: 1,360 – 1,370

Propriedades:

BETILIG - PRQ é uma resina de base aquosa destinada a promover e aumentar a adesão de todo o tipo de argamassas. Permite uma ótima aderência em argamassas ou betões antigos, betões e poliuretanos expandidos, esferovite, tijolos, madeira, etc.

BETILIG - PRQ é compatível com todo o tipo de cimentos; (portland, alto-forno, etc.), possuindo um elevado poder penetrante em todos os locais onde se pretenda aplicar argamassas, facilitando desta forma a sua adesão. A sua aplicação torna-se bastante rentável porque evita desperdícios de argamassa, e facilita o trabalho de reboco, reduzindo a mão de obra.

BETILIG - PRQ torna as argamassas “gordas” e pastosas, garantindo desta forma mais tempo útil para poder trabalhar no assentamento de azulejos ou ladrilhos e fazer as respetivas correções. Melhora a cristalização do cimento, tornando as argamassas mais resistentes às humidades e salinidade.

Campo de Aplicação:

BETILIG - PRQ é aconselhado para junção às argamassas de cimento ou para pincelagem diretamente sobre as superfícies bastante lisas, promovendo a adesão de rebocos novos ou antigos, placas de betão armado, colagem de peças de cerâmica, pedra, mármore, etc.

Modo de Emprego:

BETILIG - PRQ deve ser adicionado às argamassas feitas manualmente com os utensílios correntes ou através de betoneiras, utilizando 125 a 250 ml por cada saco de cimento empregue. Recomenda-se a mistura na primeira água da betoneira, juntando seguidamente os inertes grossos, o cimento e finalmente os restantes inertes. Para pincelagem, recomenda-se a utilização direta e uniformemente sobre as superfícies de grande dificuldade de adesão, promovendo desta forma uma ligação perfeita.

Armazenagem:

Sem cuidados especiais, evitando um longo tempo de permanência em stock.

Precauções:

No manuseamento de **BETILIG - PRQ** deve usar-se luvas de proteção.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela PRQUÍMICA, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.